

Tanımı

Özel çimento esaslı ve polimer modifiyeli, 4-40 mm kalınlıkta uygulanabilen, hızlı kuruyan, doğal beton görünümüne sahip, kendiliğinden yayılma özellikli yüksek mukavemetli zemin tesviye harcıdır.

Avantajları

- Çok yüksek dayanıma sahiptir,
- Kalın uygulanabilir (4-40 mm)
- Geniş kullanım alanına sahip üniversal bir tesviye şapıdır.
- Yoğun trafik ve ağır koşullara uygundur.
- Mükemmel yayılma sahiptir.
- Hızlı kuruma özelliği ile zamandan tasarruf sağlar.
- Zeminden ısıtılmalı sistemler için uygundur.

Kullanım alanları

Konut, ticari ve endüstriyel alanlarda doğal beton görünümlü zemin uygulamalarında kullanılır.

Ayrıca konut, ticari ve endüstriyel alanlarda, hastaneler, yoğun trafik olan alanlarda, epoksi altı uygulamalarda, PVC, linoleum, halı, lamine parke, laminat parke, kauçuk gibi döşeme elemanlarının uygulanması esnasında, beton, şap, asfalt, anhidrit zeminlerin bozuklukları giderilmesi ve düzeltilmesi amacı kullanılıla bilinen yüksek mukavemetli hızlı kuruyan üniversal bir tesviye harcı.

Uygulama sınırları

Karışım oranı	6,0-6,5 L su/25 kg toz
Uygulama sıcaklığı	+10 °C ile +25 °C arası
Harcın kendiliğinden yayılma süresi	30-40 dak.*
Geçici yaya trafiğine açılabilme süresi	3-4 saat*
Nihai kuruma	24 saat*
Uygulama kalınlığı	max. 40 mm

*23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Zeminde boya, alçı, kireç, beton veya yapıştırıcı kalıntıları varsa kazınarak zemin temizlenmelidir. Zemin toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Zemindeki bölgesel bozukluklar Hammerfast RM-150 Tamir Harçlarının uygun olanı ile giderilmelidir.
- Hammerfast SL-240 ULTRA tesviye şapı uygulamasında en az 30 dakika önce zemin Hammerfast Astar ile astarlanmalıdır.

Uygulama

- 25 kg'lık Hammerfast SL-240 ULTRA tesviye şapı, 6,0-6,5 L temiz su ile homojen bir karışım oluşuncaya kadar düşük devirli mikser ile karıştırılır.
- Hazırlanan akıcı kıvamdaki harç, yüzeye boşaltılmalıdır. Kendiliğinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır ve üzerinden kirpi rulo ile geçilerek uygulama sonlandırılmalıdır. Uygulamadan 48 saat sonra dekoratif şap üzerine cila uygulaması yapılabilir. 12 saat sonra zemin nihai kullanıma açılmalıdır. Geniş alanlarda önceden çalışma derzleri açılmalı, derzler de Hammerfast Poliüretan Mastik ile doldurulmalıdır.

Teknik özellikler

Renk ve görünüm	Gri ince toz
Sınıf	CT
Elek analizi	% 0 (710 µm üzeri)
Eğilme dayanımı	F7 "7 N/mm ² " (TS EN 13813)
Basınç dayanımı	C40 "40 N/mm ² " (TS EN 13813)
Isı dayanımı	Son kurumadan sonra -5°C /+70°C
Yangın sınıfı	A1fl

Sarfiyat

1,5 kg/m² (1 mm kalınlık için).

Dikkat edilecek hususlar

- Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı ilave etmeyiniz.
- Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır.
- Sürekli ıslak ve rutubetli yüzeylerde uygulanmaz.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden ve dondan korunmalıdır.
- Dayanısız ve gevşek zeminlere uygulanmaz, çok pürüzsüz ve parlak yüzeylerde pürüzlendirme yapılmalıdır.
- Dış mekânlarda uygulanmaz.
- Mevsimsel olarak ürünün kuruma süresi değişiklik gösterebilir, bu sebeple yapılacak uygulamalarda Hammerfast SL-240 ULTRA'nın tam olarak kuruması beklenmelidir.
- +10 °C ile +25 °C arası sıcaklıklarda uygulama yapılmalıdır.

Güvenlik önlemleri

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında en fazla 10 kat istifle, rutubetsiz ve kuru ortamda, güneş ışığı ve dondan korunarak, üretim tarihinden itibaren en fazla 1 yıl süre depolanabilir.

Ambalaj

25 kg'lık dört katlı kraft torbalarda satışa sunulmuştur. (1 Palet = 60 torba = 1500 kg / Palet ölçüleri 80x120 cm, h=100 cm)

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015
- Bayındırlık Poz No: 04.379/ D04

