

Tanımı

Amonyak içerikli, doğal sıvı latex içerikli duvardan duvara halı yapıştırıcısıdır.

Kullanım alanları

Tekstil ve PVC tabanlı duvardan duvara halıların yapıştırılmasında kullanılır.

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı Hammerfast RM-150 Tamir harcı ile tamiraty yapılmalıdır. Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Hammerfast tesviye şapı ile düzeltilmelidir.

Uygulama

Gerekli işlemler bittikten sonra uygulama yapılacak zemine bir miktar Hammerfast Latex H dökülerek fırça veya uygun rulo yardımı ile iyice yayılmalıdır. Sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yerleştirilmeli ve üzerine bastırılarak yapıştırılmalıdır.

Sarfiyat

1 m² alan yapıştırmak için yaklaşık 300 - 400 gr. Hammerfast Latex H kullanılmalıdır.

Teknik özellikler

Renk	Beyaz
İçerik	% 60 amonyak
Sarfiyat	300-400 g/m ²
Bekleme süresi	Yok
Yoğunluk	1,38 ±0,1 g/L
pH	10-11
Parlama noktası	Yoktur
Isı dayanımı	Zeminde ısıtımali sistemlerde 50 °C'ye dayanıklıdır.
Uygulama ısısı	+10 °C ile + 30 °C arası
Mekanik dayanım sür.	24 saat sonra

* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir

Dikkat edilecek hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10 0C ve üzeri olmalıdır.
- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Zeminden ısıtımali mekanlarda ısıtımali sistemi uygulama esnasında kapatılmalıdır.
- Uygulama yapılacak zemin nemölçer ile ölçülmeli ve nemli zeminlerde uygulama yapılmamalıdır.
- Yapıştırıcı artıkları kurumadan ıslak bir bez ile temizlenebilir.
- Değiştirilecek parça halıyı sökmek için çevresinden gevşeterek çıkartınız

Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

Depolama ve raf ömrü

Malzemeler sıcaklığı kontrol edilebilen, gün ışığı, rutubet ve dondan korunarak, +10 °C ile +30 °C sıcaklıklarda tutulabilen depolarda saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin raf ömrü 12 aydır.

Ambalaj

10 kg'lık plastik bidonlarda ve 205 kg sac varillerde satışa sunulmaktadır.

1 Palet = 96 adet = 960 kg
Palet ölçüleri 80*120 cm

Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler iş bitiminden hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

