

# PU Traffica Matt

Ürün teknik bilgi föyü

Düzenlenme tarihi: 04.06.2018

Revizyon no : 02

## Tanımı

PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi, elastik döşemeler ve sert zeminler için hazırlanmış polimer bazlı parlak zemin cilasıdır.

## Avantajları

- Solvent içermez,
- Uygulaması kolaydır,
- Matlık veren koruyucu bir tabaka oluşturur,
- Çizilme, iz ve yıpranmalara karşı korur.

## Kullanım alanları

PVC, linolyum, kauçuk, epoksi, poliüretan, mermer, granit gibi yüzeylere uygulanabilir.

## Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey temiz toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyinin temizlenmesi gerekli ise Hammerfast R 1000 kir ve cila sökücü ile temizlenmelidir.

## Uygulama

Hammerfast PU Traffica Matt cilayı iyice çalkaladıktan sonra cam peluşu ile metrekarede yaklaşık 50g/m<sup>2</sup> olacak şekilde eşit bir biçimde döşemeye uygulayınız. En az 2-3 kat uygulanmalıdır. Zemin kullanmadan önce bir gece kurumaya bırakınız.

## Sarfiyat

50 g/m<sup>2</sup>.

## Teknik özellikler

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Renk ve görünüm       | Şeffaf sıvı                |
| İçerik                | Su bazlı poliüretan esaslı |
| Yoğunluk              | 1,00±0,05 kg/lt*           |
| Uygulama sıcaklığı    | +15 °C / +30 °C            |
| İlk kuruma            | 3 saat*                    |
| Trafığe açılma süresi | 24 saat*                   |
| Son kuruma            | 10 gün*                    |

\* 23±2 °C sıcaklık ve % 50±5 bağıl nemde bulunan değerlerdir.

## Dikkat edilecek hususlar

- Cilayı kullanmadan önce bidonu iyice çalkalayınız.
- Ürün uygulamaya hazırdır ve yabancı madde ilave edilmemelidir.
- Zeminden ısıtmalı döşemelerde ısıtma sistemi uygulamadan 1 gün önce kapatılmalıdır. Uygulamadan 24 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir.
- Uygulama esnasında ortam ve zemin sıcaklığı +15 °C/+30 °C arası olmasına dikkat edilmelidir.
- Düşük sıcaklık ve yüksek nemli ortamlarda cilanın kuruma süresi uzarken, yüksek sıcaklık ve düşük nemli ortamda kuruma süreleri azalır.
- Cilanın kuruma süresi zeminin sıcaklığına ve emiciliğine göre değişmektedir.

## Güvenlik önlemleri

- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- El, yüz, vücut ve gıda maddelerinde kullanmayınız.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanılması tavsiye edilir.

## Depolama ve raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunarak, +10 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda 12 ay süreyle depolanabilir.

## Ambalaj

10 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

## Aletlerin temizliği

Kullanılan tüm aletler uygulamadan hemen sonra ılık su ile temizlenmelidir.

## Kalite belgeleri

- ISO 9001:2015

