

TAPIFLEX ESSENTIAL 50

TEKNİK FÖY

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	TAPIFLEX ESSENTIAL 50	TAPIFLEX TILES 50	TAPIFLEX PLANKS 50	ACCENT ESSENTIAL 70
Kullanım Sınıfı	EN 651	Polivinil klorür bazlı heterojen akustik zemin kaplaması	Polivinil klorür bazlı heterojen akustik zemin kaplaması	Polivinil klorür bazlı heterojen akustik zemin kaplaması	-
	EN ISO 10582	-	-	-	Polivinil klorür bazlı heterojen kompakt zemin kaplaması
Aşınma Grubu	EN ISO 10874	33-42	33-42	33-42	34-43
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	EN 651	T	T	T	-
	EN ISO 10582	-	-	-	Tip I
TEKNİK ÖZELLİKLER					
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	3.30 mm	3.30 mm	3.30 mm	2.00 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	2.770 g/m ²	3.212 g/m ²	3.212 g/m ²	3.069 g/m ²
Aşınma Tabakası Kalınlığı	EN ISO 24340	0.50 mm	0.50 mm	0.50 mm	0.70 mm
Teslim Şekli	EN ISO 24341 (Rulolar)	Yaklaşık 23 m x 200 cm	-	-	Yaklaşık 23 m x 200 cm
	EN ISO 24342 (Karolar)	-	50 x 50 cm - 20 karo/kutu = 5 m ²	-	-
	EN ISO 24342 (Planklar)	-	-	100 x 25 cm - 20 plank/kutu = 5 m ²	-
CE KRİTERLERİ (EN 14041)					
Performans Deklerasyonu	EN 14041	0120-0057-DoP-2014-05	0120-0061-DoP-2014-05	0120-0061-DoP-2014-05	0120-079-DoP-2019-02
Yangın Direnci	EN 13501-1	B _{fl} 1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl)	B _{fl} 1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl)	B _{fl} 1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl)	B _{fl} 1 Beton yüzeylerde (A2fl veya A1fl)
		C _s 15 Ahşap yüzeylerde	C _s 15 Ahşap yüzeylerde	C _s 15 Ahşap yüzeylerde	B _{fl} 15 Ahşap yüzeylerde
Statik Elektriksel Direnç	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Termal Direnç	EN ISO 10456	0.04 m ² K/W	0.04 m ² K/W	0.04 m ² K/W	0.02 m ² K/W
Kayma Direnci	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3
TEKNİK PERFORMANS					
Kalıcı Batma Direnci	EN ISO 24343-1	Gereken değer: ≤ 0.20 mm En iyi ölçüm: 0.10 mm Ortalama ölçülen değer: 0.12 mm	Gereken değer: ≤ 0.20 mm En iyi ölçüm: 0.10 mm Ortalama ölçülen değer: 0.12 mm	Gereken değer: ≤ 0.20 mm En iyi ölçüm: 0.10 mm Ortalama ölçülen değer: 0.12 mm	Gereken değer: ≤ 0.10 mm En iyi ölçüm: 0.02 mm Ortalama ölçülen değer: 0.03 mm
Darbe Sesi Emme	NF EN ISO 717 / 2	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 19 dB	ΔLw = 3 dB
Akustik Performans	NF 531-074	L _{n,e,w} < 65 dB - A Sınıfı	L _{n,e,w} < 65 dB - A Sınıfı	L _{n,e,w} < 65 dB - A Sınıfı	L _{n,e,w} < 85 dB - C Sınıfı
Kayma Direnci	DIN 51130	R9/R10 (Citizen Oak)	R9	R10 (Citizen Oak)	R9/R10 (Citizen Oak)
Mobilya Ayağı ile Aşınma	EN 424	Aşınmaz	Aşınmaz	Aşınmaz	Aşınmaz
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Aşınmaz	Aşınmaz	Aşınmaz	Aşınmaz
Isıya Maruz Bırakıldıktan Sonra Bükülme	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 8 mm
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-802	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Boyutsal Stabilité	EN ISO 23999	≤ % 0.10	≤ % 0.10	≤ % 0.10	≤ % 0.10
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Etkilenmez	Etkilenmez	Etkilenmez	Etkilenmez
Yerden Isıtma		Uygun - max. 27° C	Uygun - max. 27° C	Uygun - max. 27° C	Uygun - max. 27° C
ÇEVRE PERFORMANSI					
TVOC Emisyonu	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)	≤ 10 µg/m ³ (28 gün sonra)
RENKLER		42	8	3	10

Bu teknik foydeki bilgiler ürünü geliştirme amacı olarak değişiklik gösterebilir. (02/19)
Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.
Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

